

**869 Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»**

Управления делами Президента Российской Федерации

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079

в отделении I Москва УФК по г. Москве

Испытательный лабораторный центр

Место осуществления лабораторной деятельности

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49

e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

О.М. Чекмарев

Дата утверждения и выдачи протокола
«07» декабря 2022г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№11/73-308П/КМ-22**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес: **ИП Пустовалова Юлия Сергеевна (350047, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д. 60) для ООО «БИНГО» (354055, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда, д. 33, ИНН: 2320048100, ОГРН: 1022302954123).**

Заявка №-308П/22 от 28.10.2022г.

2. Наименование продукции, состав и область применения: **Нетканый материал, Нетканый протирочный материал, Нетканый сложенный протирочный материал марки WIPEXPERT.**
Состав: полипропилен, целлюлоза.
Область применения: В пищевой промышленности для протирки и обработки пищевых продуктов и поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.

3. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы) **Нетканый материал марки WIPEXPERT.**

4. Дата получения образца на испытания **11 ноября 2022г.**

5. Дата проведения испытаний **14 ноября – 07 декабря 2022г.**

6. Код образца (пробы): **11-73.308.10.17.Д-22**

7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г., №299. Глава II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».**

8. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: **Zhejiang Wipex New Material Technology Co. LTD, No 1336 Hangfu Road, Chongfu Town, Tongxiang, Jiaxing, Zhejiang, China, Китай.**

9. Дополнительная информация: **Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Нетканый материал марки WIPEXPERT				
Органолептические показатели водной вытяжки при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%				
Запах	балл	ГОСТ 57164-2016	Не более 1	0
Привкус	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Муть	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Осадок	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: дистиллированная вода				
Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 40°C				
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1;2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,010
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,010
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,002
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,020
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,010
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,010
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,020
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,02
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,010	Менее 0,001

Таблица 2 (Глава II раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Нетканый материал марки WIPEXPERT				
Органолептические показатели воздушной вытяжки из материалов и изделий, с влажностью до 15%				
Запах	балл	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда – воздушная среда. Время экспозиции – 48 часа. Температура в камере 20°C.				
Соотношение площади поверхности образца к объему камеры – 1м²/1м³				
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,003	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,010	Менее 0,001
Этилацетат	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,100	Менее 0,020
Гексен	мг/м³	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,085	Менее 0,010
Гептен	мг/м³	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,065	Менее 0,020
Ацетон	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,350	Менее 0,015
Спирт метиловый	мг/м³	МУК 4.1.1046а-01	Не более 0,500	Менее 0,010
Спирт пропиловый	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,300	Менее 0,030
Спирт изопропиловый	мг/м³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,600	Менее 0,050
Спирт бутиловый	мг/м³	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,100	Менее 0,010
Спирт изобутиловый	мг/м³	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,100	Менее 0,001
Бензол	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Не более 0,100	Менее 0,010

Примечание:

- Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
- Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик	О.Е. Волкова	Подпись
---------------	--------------	---------