

**869 Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации**
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079
в отделении I Москва УФК по г. Москве

Испытательный лабораторный центр

Место осуществления лабораторной деятельности
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49
e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510440

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

О.М. Чекмарев
Дата утверждения и выдачи протокола
«07» декабря 2022г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№11/72-307П/КМ-22**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес:	ИП Пустовалова Юлия Сергеевна (350047, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, д. 60) для ООО «БИНГО» (354055, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда, д. 33, ИНН: 2320048100, ОГРН: 1022302954123).
--	---

Заявка №-307П/22 от 28.10.2022г.

2. Наименование продукции, состав и область применения:	Нетканый материал, Нетканый протирочный материал, Нетканый сложенный протирочный материал марки WIPEXPERT. Состав: Полиэтилентерефталат (PET), целлюлоза.
---	--

Область применения: В пищевой промышленности для протирки и обработки пищевых продуктов и поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.

3. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы)	Нетканый материал марки WIPEXPERT.
---	------------------------------------

4. Дата получения образца на испытания	11 ноября 2022г.
--	-------------------------

5. Дата проведения испытаний	14 ноября – 07 декабря 2022г.
------------------------------	--------------------------------------

6. Код образца (пробы):	11-72.307.10.17.Д-22
-------------------------	-----------------------------

7. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г., №299. Глава II. Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».
---	---

8. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	Zhejiang Wipex New Material Technology Co. LTD, No 1336 Hangfu Road, Chongfu Town, Tongxiang, Jiaxing, Zhejiang, China, Китай.
---	---

9. Дополнительная информация:	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
-------------------------------	---

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Нетканый материал марки WIPEXPERT				
Органолептические показатели водной вытяжки при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%				
Запах	балл	ГОСТ 57164-2016	Не более 1	0
Привкус	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Муть	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Осадок	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: дистиллированная вода				
Время экспозиции 2 часа. Температура заливочного раствора 40°C				
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,010
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,002
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,010	Менее 0,002
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,020
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,010
Этиленгликоль	мг/л	Инструкция №880-71	Не более 1,000	Менее 0,200
Диметилтерефталат	мг/л	МР 01.025-07	Не более 1,500	Менее 0,300
Формальдегид	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.97-97	Не более 0,100	Менее 0,010
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,001
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,010

Таблица 2 (Глава II раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Нетканый материал марки WIPEXPERT				
Органолептические показатели воздушной вытяжки из материалов и изделий, с влажностью до 15%				
Запах	балл	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда – воздушная среда. Время экспозиции – 48 часа. Температура в камере 20°C.				
Соотношение площади поверхности образца к объему камеры – 1м ² /1м ³				
Этилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,100	Менее 0,010
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,003	Менее 0,001
Бензол	мг/м ³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	Не более 0,100	Менее 0,020
Ацетон	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,350	Менее 0,100
Ацетальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,010	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 1,000	Менее 0,200
Диметилтерефталат	мг/м ³	МУ 2704-83	Не более 0,010	Менее 0,002
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,003	Менее 0,001
Спирт метиловый	мг/м ³	МУК 4.1.1046а-01	Не более 0,500	Менее 0,100
Спирт бутиловый	мг/м ³	МР № 29 ФЦ/828	Не более 0,100	Менее 0,010

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Эксперт-химик

О.Е. Волкова

Подпись

